

LAREN PE



Descrizione Prodotto

Le membrane impermeabilizzanti prefabbricate LAREN PE sono ottenute per coestrusione di un compound a base di bitume-polimero elastoplastomerico, e di un'armatura in poliestere stabilizzato posizionata nello spessore della membrana, in completa sinergia con la stessa.

Sono prodotte in spessori da 3 mm e 4 mm, presentano la faccia superiore talcata, ricopribile con pitture protettive compatibili, in tinta o alluminate. La serie LAREN PE è inoltre prodotta anche nelle versioni LAREN PE ARD, con finitura della faccia superiore in scaglie d'ardesia, nei pesi 4 e 4,5 kg/m².

La faccia inferiore di tutte le versioni è invece rivestita del film termofusibile TERMOTENE® che migliora l'applicazione e l'adesione al supporto da impermeabilizzare.

Le membrane LAREN PE sono confezionate in rotoli nastrati, ciascuno corredato da un Certificato di Controllo. Sono conformi alle prescrizioni della marcatura CE, ove prevista. Non contengono amianto, catrame, né altre sostanze pericolose.

Destinazione d'uso

Le membrane LAREN PE sono impiegabili per la realizzazione di opere d'impermeabilizzazione in generale. In particolare, rispetto all'impiego sulle coperture ed in fondazione, le differenti versioni sono utilizzabili con riferimento allo schema seguente⁽¹⁾.

Per la precisazione dei sistemi realizzabili consultare i Servizi Tecnici della IMPER ITALIA s.r.l.

PRODOTTI	CAMPI D'IMPIEGO ⁽¹⁾							
	Coperture (EN 13707)						Sottotegola (EN 13859-1)	Fondazioni (EN 13969)
	A vista			A giardino	Sotto protezione pesante			
	Monostrato	Pluristrato		Antiradice	Monostrato	Pluristrato		
Superiore		Inferiore						
PE 3 mm			•			•		•
PE 4 mm		•	•			•		•
PE ARD 4,0 kg/m ²		•					•	
PE ARD 4,5 kg/m ²		•					•	

⁽¹⁾ In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida AISPEC/SITEB-MBP.

Modalità di applicazione

Le modalità applicative costituiscono un fattore determinante atto a caratterizzare le prestazioni del manto impermeabile stesso. A tale riguardo, ricordiamo di effettuare un'accurata preparazione e pulizia del supporto seguita dal trattamento di imprimitura con idoneo primer (a tal proposito consultare il catalogo IMPER), con un consumo di 0,2÷0,3 l/m² e comunque variabile col grado di porosità del supporto stesso. La membrana sarà applicata con l'ausilio di un cannello a gas propano; particolare cura dovrà rivestire l'esecuzione delle saldature fra i teli sempre posati e giunti sfalsati: le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8÷10 cm., quelle di testa con sovrapposizione di 12÷15 cm. Per una corretta e dettagliata documentazione, nonché per individuare le soluzioni d'intervento più valide in ogni circostanza, consigliamo di consultare i Servizi Tecnici della IMPER ITALIA S.r.l. che sono in ogni caso disponibili per lo studio di problemi particolari oltre che per fornire tutta l'assistenza necessaria al migliore impiego di questi materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Norma EN	U.M.	Tolleranza ⁽¹⁾	LAREN			
				PE 3 mm	PE 4 mm	PE ARD 4 kg/m ²	PE ARD 4,5 kg/m ²
Dimensioni rotoli	1848-1	m	≥	10x1 (-1%)			
Spessore	1849-1	mm	±5%	3	4		
Massa areica	1849-1	kg/m ²	±10%			4	4,5
Colore standard (faccia sup.)				Nero		Grigio naturale ⁽²⁾	
Impermeabilità all'acqua	1928-B	kPa	≥	60			
Flessibilità a freddo	1109	°C	≤	-5			
Scorrimento a caldo	1110	°C	≥	120			
Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	±20%	450/350			
Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	±15 ⁽⁴⁾	40/40			
Stabilità dimensionale L/T	1107-1	%	≤	0,25			
Punzonamento statico	12730	kg	≥	NPD ⁽³⁾			
Punzonamento dinamico	12691	mm	≥	NPD ⁽³⁾			
Resistenza alla lacerazione L/T	12310-1	N	±30%	NPD ⁽³⁾			
Resistenza dei giunti alla spellatura	12316-1	N/5cm	±20	NPD ⁽³⁾			
Resistenza dei giunti al taglio	12317-1	N/5cm	±20%	NPD ⁽³⁾			
Durabilità dopo invecchiamento:							
• Flessibilità a freddo	1296-1109	°C	+15 °C	-			
• Scorrimento a caldo	1296-1110	°C	-10 °C	110			
• Invecchiamento UV	1297	-	-	NPD ⁽³⁾			
• Impermeabilità all'acqua	1296-1928	Kpa	≥	60			
• Resistenza chimica	-	-	-	NPD ⁽³⁾			
Permeabilità al vapore	1931	μ	≥	20.000			
Resistenza alle radici	13948	-	-	NPD ⁽³⁾			
Comportamento al fuoco esterno	13501-5	EC ⁽⁴⁾	-	Froof			
Reazione al fuoco	13501-1	EC ⁽⁴⁾	-	F			

Nota: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida AISPEC/SITEB-MBP.

(4) Euroclasse

(2) Colore standard grigio naturale. Altri colori su richiesta.

(3) Caratteristica non determinata perchè non rilevante all'uso.

Rev. 01 (10-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it